



Cores e texturas  
que combinam  
com seu estilo

tintas  
**puracor**

[www.tintaspuracor.com.br](http://www.tintaspuracor.com.br)

## **PURAMASSA PVA e PURAMASSA ACRÍLICA**

### **Características Principais:**

Massa elaborada com resina acrílica de alta resistência, recomendada para áreas externas (ACRÍLICA) e interna (PVA), proporciona excelente poder de nivelamento e enchimento.

### **Recomendado para:**

Aplicação sobre reboco, correção de massa corrida, repintura, e outras.

### **Preparação da Superfície:**

Para uma boa qualidade de acabamento, garantia de resistência e durabilidade da pintura, é fundamental a preparação adequada da superfície.

Remover totalmente as partes soltas, eliminar resíduos de óleo, graxa, gordura e calcinação. Manchas pretas ou verdes, lavar com água sanitária e água limpa na proporção 1:2.

Respeitar sempre o tempo de cura do reboco de 30 dias.

Sobre reboco novo aplicar lixa grossa para remover excesso de areia.

Sobre gesso aplicar Fundo preparador antes da massa (exceto gesso acartonado).

### **Aplicação:**

Aplicar com desempenadeira de aço em camadas finas até se obter o nivelamento desejado. Iniciar o lixamento após a secagem que ocorre entre 2 e 3 horas.

### **Diluição:**

Pronta para uso. Adicionar água, se necessário. Não agitar em excesso.

### **Rendimento:**

A cada 18 litros, rende de 40 a 60m<sup>2</sup> por demão, podendo variar de acordo com a superfície e a espessura das camadas.

### **Versões disponíveis:**

- 1) PuraMassa Corrida PVA – Destinada a uso interno, é oferecida em embalagens de 3,6 e 18 litros.
- 2) PuraMassa Corrida Acrílica - Destinada a uso externo, é oferecida em embalagens de 3,6 e 18 litros